

鉄鋼スラグを含む碎石の分析試験結果一覧

地表に露出した状態で施工されているもの

調査番号	施 工 場 所	地 区	施工形態	施工年度	推 定 使用量 (m3)	面積(㎡)	サンプリング分析結果※ 1								摘 要
							スラグ碎石 溶出量試験 (環境安全品質基準) ※ 2 JIS K 0058-1 (単位:mg/%)		スラグ碎石 含有量試験 (環境安全品質基準) ※ 2 JIS K 0058-2 (単位:mg/kg)		土壌汚染対策法				
											土壌溶出量試験 (単位:mg/%)		土壌含有量試験 (単位:mg/kg)		
							六価クロム	フッ素	六価クロム	フッ素	六価クロム	フッ素	六価クロム	フッ素	
							基準値 (0.05)	基準値 (0.8)	基準値 (250)	基準値 (4,000)	基準値 (0.05)	基準値 (0.8)	基準値 (250)	基準値 (4,000)	
79	市道6-9101号線	北橘町上南室 地内	敷砂利	不明	27.00	270.0	0.077	0.76	<25	2,200	0.15	3.4	<25	460	
80	大崎緑地公園	大崎地内	大型土嚢	H10	90.00	45.0	0.14	1.1	<25	18,000	—	—	—	—	

※ 1 サンプリング分析結果は、任意の地点において採取した試料を市環境課環境分析室で分析した参考値であり、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関による分析結果ではありません。

※ 2 サンプリング分析結果中、スラグ碎石溶出量試験、含有量試験の品質基準値は、平成25年の道路用鉄鋼スラグ【JIS A 5015】の改訂により、新たに環境安全品質基準として定められたものです。（環境基準値と同一基準）

※ 有効数字の桁数については、測定機器及び測定物質により表示に差が出ているが、原則二桁表示としている。